



OCENA JAKOŚCI MACZKI WAPIENNEJ

Mączka wapienna

Kruszywo wypełniające do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: **1487-CPD-057-01**

Deklaracja zgodności WE: **CR-EN-ZKP-01**

Okres wysyłki: **Luty 2011**

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-EN 13043:2004
Przeпад przez sito:			
0,150mm	%	95,6	-
0,125mm	%	94,1	85 - 100
0,075mm	%	82,5	-
0,063mm	%	78,2	70 - 100
Zawartość CaCO ₃	%	93,6	≥ 90
Wilgotność	%	0,25	≤ 1,0

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Zespołu
Doradztwa Technicznego


Jarosław Gądy

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Rudniki

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki, tel. +48 (34) 32 10 500, fax +48 (34) 32 10 545

Siedziba Spółki: Warszawa, Zarząd: Ricardo Naya, Tadeusz Radzięciak, Tomasz Jasielski,

Leopoldo Gerardo Corona Cavazos, Iwona Górakowska-Szyska, Piotr Rusecki, Kamila Skorupińska

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000037375,

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 142.268.400.00